Produktdatenblatt

Deco 10

Kurzbeschreibung

- Pflasterprogramm mit 6 verschiedenen, abgestimmten Formaten
- Für zahlreiche Anwendungen im öffentlichen Raum geeignet
- Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik (alle Formate ≤ 30x20)

Symbol-Darstellung
(Rastermaß in cm)

Ausführung

- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Kantenausbildung mit rundum Fase (2+1)x1,6
- Kantenausbildung mit rundum Fase (3+1)x3
  (Formate 30x30 und 30x45)
- Standardausführung Oberfläche betonrau, Farbe grau
- Im Weissenböck Select Programm auf Anfrage auch in vielen anderen Farben und Oberflächenveredelungen
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhöhte Abriebfestigkeit
- Ausführung mit rezyklierten Rohstoffen möglich

Anwendung

☑ Begehbar ☑ PKW ☑ Klein-LKW bis 7,5t ☑ LKW Bei dieser Produktserie formatabhängig
Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

	Hand	Maschinell *	Vakuum *	
Verlegeart:	☑	☑	☐	Formatabhängig, siehe "Technische Angaben"

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m2	Gewicht /m2	Fugenfüll-volumen % *	Belastbarkeit	Verlegeart
10	19,5x9,5	20 x 10	50	225	75%	LKW	Maschinell
10	19,5x19,5	20 x 20	25	225	73%	LKW	Maschinell
10	29,5x9,5	30 x 10	33,33	225	73%	LKW	
10	29,5x19,5	30 x 20	16,67	225	73%	LKW	Maschinell
10	29,5x29,5	30 x 30	11,11	225	99%	LKW	
10	44,5x29,5	45 x 30	7,41	225	100%	PKW	

* gem. RVS 08.18.01

- Format 45x30 cm bei seltener geradliniger Befahrung auch mit LKW bis 7,5 to (z.B. Feuerwehrdurchfahrt)
  bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01
- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 und EN 1339 als ausreichend nachgewiesen
  USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
  R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Verschubsicherungssystem Safelock, Vorsprungsmaß 3,5 mm (Formate 20x10, 20x20, 30x10, 30x20)
- Abstandshilfen, Vorsprungsmaß 2,5 mm (Formate 30x30 und 30x45)
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D bzw P-B (formatabhängig)
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI, Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 4
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338 bzw 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten