Produktdatenblatt

Rialta Grosso natur

Weissenböck

Kurzbeschreibung

- Kombipflaster mit 11 verschiedenen, großformatigen Steinlängen
- Unterschiedliche Formate erleichtern das Anarbeiten an den Rändern
- Gerade Ecken und Kanten ohne Fase

Symbol-Darstellung
(Rastermaß in cm)

12,5x19,2 | 13,2x19,2 | 14,7x19,2 | 15,9x19,2 | 17,5x19,2 | 18,5x19,2 | 18,8x19,2 | 22,8x19,2 | 23,5x19,2 | 24,4x19,2 | 25,4x19,2

Ausführung

- Oberfläche betonrau
- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Kantenausbildung ohne Fase
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhältliche Farben gem. www.steine.at
- Erhältlich in Qualitätsklassen Top und Basic

  Top: Deutlich höhere Belastbarkeit und Abriebfestigkeit als ÖNORM EN 1338, besonders dichte feinbleibende Oberfläche

  Basic: Qualität entsprechend ÖNORM EN 1338

Anwendung

☑ Begehbar ☑ PKW ☐ Klein-LKW bis 7,5t ☐ LKW

Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

	Hand	Maschinell *	Vakuum *
Verlegeart:	☑	☐	☐

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

nhöhe cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m2	Gewicht /m2	Belastbarkeit	Verlegeart
	12-24,9 x 18,7	12,5-25,4 x 19,2	25	117,5	PKW	Hand

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 und EN 1339 als ausreichend nachgewiesen

  USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70

  R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Abstandshilfen auf 2 Seiten, Vorsprungsmaß 3 mm
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D bzw P-B (Einzelsteinformatabhängig)
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI, Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 4
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338 bzw 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
Jedes Kombipflaster/Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten