**Produktdatenblatt**

# Tegula RVS Platte

**Kurzbeschreibung**

- Platte für schwer belastete Flächen gem. RVS
- Für zahlreiche Anwendungen im öffentlichen Raum geeignet

**Symbol-Darstellung**
(Rastermaß in cm)




**Ausführung**

- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Kantenausbildung mit rundum Fase (10+1)x10
- Standardausführung Oberfläche betonrau, Farbe grau
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhöhte Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
- Besonders dichte, feinbleibende Oberfläche
- Im Weissenböck Select Programm auf Anfrage auch in vielen anderen Farben und Oberflächenveredelungen

**Anwendung**

☑ Begehbar ☑ PKW ☑ Klein-LKW bis 7,5t ☑ LKW
Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

**Verarbeitung**

| | Hand | Maschinell * | Vakuum * |
|---|---|---|---|
| Verlegeart: | ☐ | ☐ | ☑ |

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

**Technische Angaben ***

| Steinhöhe (cm) | Steinmaß (cm, LxB) | Rastermaß (cm, LxB) | Bedarf Stk/m2 | Gewicht /m2 | Fugenfüll-volumen % * | Belastbarkeit | Verlegeart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 99x69 | 100 x 70 | 1,43 | 405 | 100,0% | LKW | Vakuum |

* gem. RVS 08.18.01

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1339 als ausreichend nachgewiesen
  USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
  R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Keine Abstandshilfen, kein Verschubsicherungssystem
- EPD vorhanden

**Bauphysikalische Angaben ****

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: P-B
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 11
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

**Pflege, Wartung Winterdienst**

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

**Hinweise**

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten